Ceresit

NOVO

ZA NAJBOLJŠE REZULTATE PRIPOROČAMO UPORABO CERESIT SISTEMA ZA POSTAVITEV IN POLAGANJE PLOŠČIC:




Ceresit **CL 51**
1K fleksibilna vodoneprepustna masa (folija)



Ceresit **CS 25**
Sanitarni silikon



Ceresit **CE 40**
Fleksibilna masa za fugiranje



Ceresit **CL 82**
Trak za zatesnjevanje



Vrhunska kakovost za še boljši rezultat

Ceresit **CM 11 PLUS**
Izboljšana odpornost na zdrs in še hitrejše fugiranje na steno
Ceresit **CM 16 FLEXIBLE**
Obogaten s silikatnimi vlakni za večjo moč in trdnost

www.ceresit.si
Distributer za SLO: Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska 23, 2506 Maribor
✆: 02/ 22 22 296 @: lepilamb@henkel.com

Kvaliteta za profesionalce



Ceresit

Ceresit CM 11 PLUS
Lepilo za keramične ploščice

9 OD 10 MOJSTROV PRIPOROČA**

LASTNOSTI

Zahvaljujoč moči posebnih Power Polymer-ov, novi CM 11 Plus zdaj omogoča:
- postavitev gres ploščic do 50x50cm v notranjih prostorih
- izjemno odpornost na zdrs in pri večjih ploščicah
- fugiranje na stenah že po 8h za gres ploščice



PODROČJA UPORABE

- za vpojne keramične ploščice na vpojnih zunanjih in notranjih površinah
- za nevpojne keramične ploščice (gres), dimenzij do 50x50 cm v notranjih prostorih



EKSTRA ANTI-SLIP ZA VEČJE PLOŠČICE



ZA PLOŠČICE 50 x 50 CM



FUGIRANJE STEN PO 8H

**Dokazano z raziskavo "Test uporabe CM 11 Plus" v petih evropskih državah (Poljska, Romunija, Srbija, Rusija, Ukrajina) v obdobju od septembra/oktobra 2015, na vzorcu 150 mojstrov profesionalcev.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Razmerje mešanja: 6,25 - 6,75l vode za 25kg CM 11 Plus
Odprti čas: pribl. 2 uri
Delovna temperatura: od +50°C do +300°C
Možnost fugiranja: na stenah po 8h za gres ploščice in po 12 urah za vse druge stenske ploščice. Za vse talne ploščice po 16 h

Oprijem v suhih razmerah: > 0,5 N / mm2
Oprijem v vlažnih razmerah: > 0,5 N / mm2

Oprijem po zmrzovanju/odtaljevanju: > 0,5 N / mm2
Poraba: 2,0 - 3,6 kg/m2

Kvaliteta za profesionalce



Ceresit

Ceresit CM 16 FLEXIBLE
Lepilo za ploščice obogateno s silikatnimi vlakni

LASTNOSTI

Sedaj s tehnologijo Fibre Force - vidna silikatna vlakna, ki dajo še večjo vezivno moč in končno trdnost.
- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Za navadne, gres in ploščice iz naravnega kamna.
- Izboljšana struktura za zahtevnejše primere.
- Visoka fleksibilnost za zunanjo uporabo in "ploščice na ploščice".
- Primerno za velike ploščice in talno gretje.

STRONG FLEXIBLE
FIBRE FORCE

PODROČJA UPORABE


- Za notranje nevpojne ploščice (granit in druge podlage z vpojnostjo manj kot 3%) in za zunanje nevpojne keramične ploščice na vpojnih in nevpojnih površinah.
- Za lepljenje plošč iz naravnega kamna.
- Za sisteme s talnim gretjem.
- Za fleksibilni lepilni sloj na kritičnih površinah. Na visokovpojnih površinah uporabiti predpremaz Ceresit CT 17.
- Za sisteme lepljenja "ploščice na ploščice" je potrebno uporabiti predpremaz Ceresit CN 94



ZA BALKONE IN TERASE



ZA TALNO GRETJE



PLOŠČICE NA PLOŠČICE



ZA PLOŠČE VELIKEGA FORMATA DO 80CM

TEHNIČNE LASTNOSTI

Razmerje mešanja: 6,75 - 7,25l vode za 25kg CM 16
Odprti čas: pribl. 2, 5 do 3h

Delovna temperatura: od +50°C do +300°C
Možnost fugiranja: po 24 urah

Oprijem v suhih razmerah: > 1,0 N / mm2
Oprijem v vlažnih razmerah: > 1,0 N / mm2

Oprijem po zorenju na +700°C: > 1,0 N/mm2
Oprijem po zmrzovanju/odtaljevanju: > 1,0 N / mm2
Poraba: 2,0 - 3,5 kg/m2

Kvaliteta za profesionalce